

Ding Zing® TPU Leather FD9980K1

Features 產品特性

- 低溫膜熔點可做變化
- 顏色,紋路,厚度可依需求做變化

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
色號 Color				KK500 黑色	
密度 Density	g/cm ³	ASTM D792		1.18	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	165 160	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	137 138	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	330 324	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624 (Die C)	縱向 MD 橫向 CD	43 50	
QUV耐黃變試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C/24hrs/0.78W/m ²)		5	
高溫層熔點 Melting Point of High Temp. Side	°C			210	
低溫層熔點 Melting Point of Low Temp. Side	°C			120	

**以上數據僅供參考, 實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異



DING ZING CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD.

SINCE 1981

http://www.dingzing.com e-mail: film@dingzing.com.tw Tel: +886 - 7 - 8070166
No.8-1, Pei-Lin Rd. Hsiao-Kang Dist., Kaohsiung, Taiwan Fax: +886 - 7 - 8071616