

FSA3295+30

Aliphatic Polyurethane-Ester

Features 產品特性

- 不黃變
- 手機導光膜
- 透明度佳
- 耐候性佳

Physical Properties 物理性質

物 性 Properties	單 位 Unit	測試方法 Method	方 向 Direction	數 值 Value	備 註 Note
硬度 Hardness	Shore D	ASTM D2240		48	
比重 Specific Gravity		ASTM D792		1.12	
拉力強度 Tensile Strength	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	670 636	
300% 模數 300% Modulus	Kg/cm ²	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	418 420	
伸長率 Elongation	%	ASTM D412	縱向 MD 橫向 CD	393 387	
撕裂強度 Tear Strength	Kg/cm	ASTM D624	縱向 MD 橫向 CD	112 109	
薄膜熔點 Film Melting Point	°C			110	
QUV黃化試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C/24hrs/0.78W/m ²)		4.24	
QUV黃化試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C/48hrs/0.78W/m ²)		4.07	
QUV黃化試驗 QUV Discoloration	Grade	ASTM G154 (45°C/72hrs/0.78W/m ²)		4.06	

**以上數據僅供參考,實際數值會因厚度,規格設計不同而有所差異